

INFORMAÇÕES TÉCNICAS			GRADIL CERCA MÓVEL				
PAINÉIS	GALV.	GALVANIZAÇÃO Gramatura de Zn	Painéis confeccionados com arames galvanizados por imersão a quente com camada de zinco mínima de 60 g/m²				
	DIMENSÕES	DIÂMETRO DOS FIOS HORIZONTAIS E VERTICAIS	4,65 mm				
		3D	Munidos de curvaturas em “V” para enrijecimento mecânico.				
		MALHA	10 x 25 cm (com franjas de 3cm e 4cm nas extremidades)				
		ALTURA X PESO	ALTURA (m)	PESO (kg)	N° FIOS		N° CURVATURAS
					HORIZONTAIS	VERTICAIS	
			1,05	6,90	8	29	2
2,00	13,20	13	3				
LARGURA	2,50 m						
POSTES	SUBSTRATO METÁLICO	CHAPA	Chapas de aço zincadas a fogo, por processo de imersão a quente, conforme norma NBR 7008 ; Galvanização classe Z275				
		TUBO	Tubo soldado sem rebarba externa e sem metalização da região da solda. O corte no comprimento tem bordas aparadas.				
		GALVANIZAÇÃO Gramatura de Zn	Chapas de aço zincadas (por processo contínuo de imersão a quente) gramaturamínima 100 g/m²				
		POSTES TUBULARES METÁLICOS DIÂMETRO	38,10 mm				
		DIMENSÕES	ALTURA (m)		PESO (kg)		ESPESSURA DA CHAPA (mm)
			1,25		1,80		1,25
			2,20		3,10		
			2,50		3,50		
			3,00		4,20		
	BASE DE CONCRETO	Base de Concreto pré-moldado,FCK – 25 Mpa com fibras de aço Dramix RC65/60 BN/ 70cm x 22 cm x 12,5 cm. Peso = 31,5 Kg					
ACESSÓRIOS	FIXAÇÃO	Abraçadeiras de extremo e intermediária (confeccionadas em chapas de aço galvanizado (espessura 1/8”) . Complementos: parafuso com porca e arruela galvanizada Grampo de travamento. Fio de aço galvanizado bitola 6,04mm					
GARANTIA DE QUALIDADE	CONTROLE DE QUALIDADE	Amostras de rotina são controladas nos seguintes testes físico-químicos: • Teste de resistência de solda • Teste dimensional (paralelismo e diagonal)					
	CERTIFICAÇÕES BELGO BEKAERT ARAMES	ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2010 SELO ECOLÓGIO FALCÃO BAUER RÓTULO ECOLÓGICO ABNT					