

INFORMAÇÕES TÉCNICAS			TELA PRACTICA®			
TELAS	GALV.	GALVANIZAÇÃO Gramatura de Zn	Arame galvanizados por imersão a quente com camada de zinco mínima de 200 g/m²			
	DIMENSÕES	DIMENSÕES	MALHA (cm)	DIÂMETRO (mm)	ALTURAS (m)	COMPRIMENTO DO ROLO (m)
			5 X 15	2,40	1,02 / 1,27 / 1,57 / 1,83 / 2,03	25
				2,76	1,57 / 2,03	
			5 X 10	2,00	1,02 / 1,52 / 2,03	
				2,76	1,02 / 2,03	
5 X 5	2,76	2,03	20			
POSTES	SUBSTRATO METÁLICO	CHAPA	Chapas de aço zincadas a fogo, por processo de imersão a quente, conforme norma NBR 7008 ; Galvanização classe Z275			
		GALVANIZAÇÃO Gramatura min. de Zn	Postes galvanizados por inversão a quente sendzimir, Camada de zinco média de 275 g/m²			
		POSTES TUBULARES METÁLICOS	Tubo soldado sem rebarba externa e sem metalização da região de solda. O corte no comprimento tem bordas aparadas.			
	DIMENSÕES	POSTES	MODELOS	DIÂMETRO DOS POSTES (mm)	ESPESSURA DA CHAPA (mm)	ALTURAS (m)
			ESTICADORES	63,50	1,95	2,20 / 2,70 / 3,25
			INTERMEDIÁRIOS	50,80	1,25	2,00 / 2,50 / 3,00
			ESCORAS	38,10	1,25	2,00 / 2,50 / 3,00
		POSTES PONTA CURVA	MODELOS	DIÂMETRO DOS POSTES (mm)	ESPESSURA DA CHAPA (mm)	ALTURAS (m)
			ESTICADORES	63,50	1,95	3,25
			INTERMEDIÁRIOS	50,80	1,25	3,00
			ESCORAS	38,10	1,25	2,00 / 2,50 / 3,00
		TIPOS DE BASE	Chumbada			
		ACESSÓRIOS	TAMPA DOS POSTES	Possuem fechamento superior em tampa plástica com proteção anti-UV;		
GARANTIA DE QUALIDADE	CONTROLE DE QUALIDADE	Amostras de rotina são controladas nos Testes de Resistência de Solda				
	CERTIFICAÇÕES BELGO BEKAERT ARAMES	ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2010 SELO ECOLÓGIO FALCÃO BAUER RÓTULO ECOLÓGICO ABNT				